

# Sieblinie 0/22

Kornzusammensetzung  
gemäß ÖNORM EN 12620

Zert. Nr. 2631-CPR-0002

Hersteller: Gmünd Kies

Herstellerwerk: Gmünd



**KW 40**

Entnommen am: 5. Oktober 2016

Entnommen von: DI Aichholzer

Eigenfeuchte: 3,5 %

Korngemisch: 0/22

Entnahmestelle: Deponie

Frostklasse: F1

Feinanteile: 2,7%

Geprüft am: 5. Oktober 2016

## Anteil Siebrückstand bzw. - durchgang


f

Korngröße	0,063	0,25	1	4	5,6	8	16	22	31,5
Siebrückstand [g]		2.971	2.840	2.409	1.726	1.330	709	187	20
Siebrückstand [%]	97	91	87	74	53	41	22	6	1
Siebdurchgang [%]	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>47</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>99</b>

Einwaage (trocken): 3.277 g

Feuchtwicht: 3.390 g

Herstellersieblinie									
Siebgröße	0,063	0,25	1	4	5,6	8	16	22	31,5
abs. Grenzwert				20		50		90	100
abs. Grenzwert				60		90		99	100
Ist-Sieblinie	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>94</b>	<b>99</b>



Prüfer: DI J. Aichholzer